

## Propriétés du produit

Peinture murale semi-mate 100 % acrylique, pouvoir couvrant supérieur. Recommandée pour les lieux dont les exigences fonctionnelles et esthétiques sont élevées et spécifiques, qui sont exposées à l'humidité, et qui sont fréquemment exposés aux salissures et à l'usure.

- Résistante à l'humidité
- Finition de haute qualité
- Surfaces extra-robustes



## Informations sur l'environnement



## Utilisation du produit

Cuisines, toilette, locaux commerciaux, maisons de retraite, cliniques, hôpitaux, locaux industriels légers et cages d'escalier.

Dans les salles de bains pour les traitements avec des exigences de surface hydrofuge.

Béton, béton allégé, plâtre, brique, panneaux de plâtre, plâtre fibré, plaques de béton fibré, panneaux de particules de ciment.

## Substrat

Il doit être propre, sec, solide et adapté à l'application de produits de traitement de surface.

## Traitement

Éliminer les débris et la peinture en nettoyant et en ponçant.

Éliminer la saleté, les salissures, les traces grasses et les résidus de farinage avec Fluren 37.

Les taches d'eau ou les surfaces tachées de nicotine ou de suie doivent être nettoyées avec Fluren 49 et traitées avec Stop Primer.

Les surfaces dures et lisses doivent être matifiées par ponçage et peintes avec Fix Primer au besoin.

Les craquelures, irrégularités et trous doivent être bouchés avec de l'enduit.

Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être préparées avec une couche d'apprêt Flügger Sealer.

L'apprêt pigmenté est réalisé avec Wall Primer Perform ou Wall Primer Pro.

Appliquer 1 ou 2 fois. Certaines couleurs nécessitent un traitement supplémentaire.

# Application

Pinceau, rouleau ou spray.

Choisissez votre outil/ustensile en fonction de la finition désirée.

Appliquer humide sur humide et terminer par des mouvements de pinceau/rouleau dans la même direction.

Toujours utiliser le même numéro de lot sur les surfaces contiguës/d'un seul tenant.

Les différences structurelles de la surface peuvent entraîner des variations de couleur.

Le froid ou la chaleur peuvent affecter la viscosité du produit.

Température du produit pour peinture en spray : min. 12 °C.

Aucune condensation ne doit se former pendant le séchage/durcissement.

Le froid et l'humidité prolongent le temps de séchage, le durcissement complet et l'intervalle à respecter entre l'application des couches.

L'augmentation de la température et l'absence d'humidité atmosphérique réduisent le temps de séchage et le durcissement complet.

Commencez toujours par tester l'application sur une petite surface afin de garantir la bonne adhésion du produit et un résultat conforme.

## Résultat attendu

Surface semi-mate avec une structure uniforme, homogène et brillance prononcée.

Résistante à l'humidité et anti-salissures.

Résiste au nettoyage, y compris le nettoyage des taches avec un détergent sans abrasif. Les nuances prononcées, en particulier foncées, sont plus délicates que les nuances claires à l'usure et au toucher.

Les nuances prononcées peuvent entraîner un effet farineux en raison de l'excès de pigment.

Ne bloque pas la pénétration des nœuds ou des colorants hydrosolubles, des taches d'eau et de nicotine.

Prenez soin de ne pas toucher la surface avant le durcissement complet de la peinture.

## Veillez noter !

Non utilisé pour les surfaces nécessitant une protection étanche à l'eau et à la vapeur.

## Informations sur l'environnement

Réduisez le gaspillage de peinture en évaluant à l'avance la quantité dont vous aurez besoin.

Enlever autant de peinture que possible des outils avant de les nettoyer.

La peinture et le liquide de nettoyage ne doivent pas être déversés dans les égouts, mais collectés et éliminés en tant que déchets environnementaux.

Les emballages vides et secs doivent être triés comme du plastique, les poignées métalliques doivent être enlevées et triées comme du métal.

Conservez les restes de peinture pour une utilisation future afin de réduire efficacement l'impact environnemental.

**Stockage:** Au frais, à l'abri du gel et contenant soigneusement fermés

**Équipement de protection:** Protéger la peau et les yeux des éclaboussures avec des vêtements, des gants et des lunettes appropriés. Éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation et des poussières de broyage. Porter un équipement de protection approprié, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

## Informations additionnelles

Pour ce produit, il est délivré un: [Environmental Product Declaration](#)

# Données Techniques

Type de produit	Peinture 100 % acrylique
Brillant	Semi Mat;20
Densité (kgs/l)	1.28
Poids de la matière sèche en %	52
Volume de la matière sèche en %	39
Quantités à appliquer (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Temp. min. pendant l'application et jusqu'au séchage/durcissement complet	Min.: +10°C
Humidité	Humidité max. 80 % RH.
Temps de séchage à 20° C, 60 % d'humidité relative	1
Intervalle à respecter entre l'application des couches (Heures)	4
Durcissement complet (Journées)	28
Émission selon la norme ISO 16000-9:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h après 28 jours)	10
Lavabilité selon la norme EN-13300/ISO-11998	Class 1
Classement au feu	B-s1, d0
Dilution	À l'eau, ne se dilue généralement pas
Nettoyage des outils, etc.	À l'eau

## Version TDS actuelle

mai 2024

## Remplace la version TDS

avril 2024