



HOUILLÈRES DE CRUEJOULS

Date d'établissement : 26/10/2009

Date de mise à jour : 06/10/2010

Version : 03

FICHE TECHNIQUE

TERRE ROUGE DU ROYANS

DOMAINES D'UTILISATION :

Enduit monocouche, gobetis, dressage et/ou finition intérieure.

CARACTÉRISTIQUES :

Sain, naturel facile à utiliser, améliore le confort intérieur et l'isolation des murs.

COMPOSITION :

Terre rouge naturellement équilibrée en argile et sable.

MATÉRIEL :

Platoir (lisseuse), éponge.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

Idéalement, le support doit être sec, ouvert (poreux) et non farinant.

Les supports en matériaux sains (pierre, pisé, brique...) peuvent recevoir directement la **Terre Rouge Du Royans**. Au préalable, il est conseillé de les humidifier.

La **Terre Rouge Du Royans** ne s'applique pas sur un mur subissant des remontées d'humidité.

PRÉPARATION DE L'ENDUIT :

Ajouter 7 l d'eau à 25 kg de **Terre Rouge Du Royans**.

Mélanger environ 5 minutes.

Laisser reposer 30 minutes au moins avant application.

CHARGE :

Il est possible d'ajouter notre **Paille Brute** à la **Terre Rouge Du Royans** pour une application en couche de 1.5 à 2 cm.

Le dosage préconisé est de 400 g de **Paille Brute** pour 25 kg de **Terre Rouge Du Royans**.

APPLICATION :

Température de la pièce : 10°C à 30°C.

Appliquer au platoir.

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

ASPECTS DE FINITION :

L'application en couche fine se prête à diverses finitions.

- **Talochée :**

En cours de séchage, quand l'enduit ne se déforme plus sous l'éponge (au bout d'une heure environ), talocher l'enduit à l'éponge en mouvements circulaires pour régulariser la surface.

- **Lisse :**

Repasser le platoir au bout de 2 heures environ pour effacer les reliefs et resserrer les grains. Il est possible de s'aider d'une éponge humide si le séchage est trop avancé.

- **Sablée :**

En fin de séchage, passer sur l'enduit une éponge humide en mouvements circulaires, comme pour lessiver un mur. L'argile de la surface est ainsi retirée pour faire ressortir les grains de sable, de mica, de nacre ou la paille. Laver et essorer régulièrement l'éponge.

- **Rustique :**

Un fois appliqué, passer une éponge naturelle ou une brosse raide sèches pour donner de légers mouvements.

Quelque soit la finition, en fin de séchage, passer une éponge sèche ou une brosse souple sur l'enduit pour faire tomber les grains superficiels mal fixés.

La teinte de l'enduit appliqué et sec, peut être légèrement différente de celle de l'échantillon choisi en fonction des conditions de séchage, d'application, de la finition et de l'état du support.



HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS

Date d'établissement : 26/10/2009

Date de mise à jour : 06/10/2010

Version : 03

FICHE TECHNIQUE

RENDEMENT :

1 à 2 m² par centimètre d'épaisseur avec 25 kg de **Terre Rouge Du Royans** sèche.

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

ENTRETIEN :

Entretenu correctement, cet enduit ne s'altère pas.

Toute détérioration peut facilement se réparer par une nouvelle application locale d'enduit.

PRÉCAUTION D'EMPLOI :

Lors de la manipulation de poudre, il est recommandé de travailler dans un endroit aéré et de porter un masque anti-poussière pour prévenir toute irritation due à une inhalation importante.

CONSERVATION :

Stocker hors gel dans son emballage d'origine fermé.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.